



# LUXOR

FINITORE ANTISPORCO, ANTIUSURA PER PIETRE E GRANIGLIE LUCIDE



## DESCRIZIONE:

Soluzione resino-cerosa a base di solventi paraffinici alifatici.

## CAMPI D'IMPIEGO:

Finitore anti-sporco e anti-usura a bassa filmazione per marmi, graniti, pietre compatte (es. ardesia, calcari compatti) e graniglie posate all'interno. Specifico per materiali lapidei con lavorazioni superficiali lisce (lucidati, levigati).

## PRESTAZIONI:

**LUXOR** è un finitore e manutentore per marmi, graniti, pietre compatte (es. ardesia, calcari compatti) e graniglie posate all'interno.

### LUXOR:

- è una soluzione protettiva cerosa antispurco e antiusura specifica per materiali lapidei compatti a basso assorbimento e con lavorazione superficiale liscia, come rivestimenti lucidati e levigati;
- è applicato sopra gli impregnanti oleorepellenti per saturare le microporosità del materiale lapideo senza lasciare film superficiali;
- ha una ottima resistenza al calpestio e allo sporco;
- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche del trattamento iniziale;
- non altera l'aspetto del materiale e non scurisce le fughe;
- non ingiallisce i materiali nel tempo;
- è rilucidabile e di facile conservazione;
- ha un'elevata resa.

## ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare su superfici pulite e asciutte;
- Versare piccole quantità di LUXOR sulla superficie bagnandola omogeneamente;
- Tamponare durante l'asciugamento eventuali eccessi di prodotto. Essicca in circa 15-30 minuti in ambienti ben areati;
- Lucidare con disco, tampone o panno morbido la superficie appena asciutta.

Per la manutenzione ordinaria, è possibile lucidare la superficie a secco con l'utilizzo di una lucidatrice.

Periodicità d'utilizzo:

- Ogni 2 – 3 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc).
- Ogni 6 – 12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

## PRECAUZIONI:

- evitare l'applicazione di LUXOR sui materiali umidi ed in ambienti a rischio di umidità di risalita.

## NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver25022022

## AVVERTENZE:



## AVVERTENZE: PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti/ indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – NON provocare il vomito.

**Contiene:** C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici", nafta(petrolio), frazione pesante di hydrotreating

UFI: 2T40-905A-7009-Q8F9

Rev6-Ver25022022

## CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

## RESA:

In funzione della finitura superficiale del materiale:

- su marmi, graniti e graniglie lucidate 1 lt / >40 mq;
- pietre compatte levigate 1 lt / 30-40 mq.

## DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 0,81
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): > 38 °C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 30 minuti
- Tempo di consolidamento: 2 ore
- Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) <7 X 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> / sec

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)



# LUXOR

SCHMUTZABWEISENDER, VERSCHLEISSFESTER FERTIGER FÜR STEINE UND GLÄNZENDE KÖRNER



## BESCHREIBUNG:

Harz-Wachs-Lösung auf Basis aliphatischer paraffinischer Lösungsmittel.

## ANWENDUNGSGEBIETE:

Anti-Schmutz- und Anti-Verschleiß-Finisher mit geringer Filmaufnahme für Marmor, Granit, kompakte Steine (z. B. Schiefer, kompakter Kalkstein) und innen verlegte Körner. Speziell für Steinmaterialien mit glatter Oberflächenbearbeitung (poliert).

## LEISTUNGEN:

**LUXOR** ist ein Finisher und Instandhalter für Marmor, Granit, Steine (z. B. Schiefer, kompakter Kalkstein) und innen verlegte Körner.

### LUXOR:

- handelt sich um eine Lösung zum Schutz vor Schmutz und Verschleiß, die speziell für kompakte Steinmaterialien mit geringer Absorption und glatter Oberflächenbearbeitung wie polierte Beschichtungen entwickelt wurde;
- über ölabweisenden Imprägniermitteln aufgetragen wird, um die Mikroporosität des Steinmaterials zu sättigen, ohne Oberflächenfolien zu hinterlassen;
- hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Tritte und Schmutz;
- erhält und langfristig schützt die schützenden und ästhetischen Eigenschaften der Erstbehandlung;
- verändert nicht das Aussehen des Materials und verdunkelt die Fugen nicht;
- Vergilbt der Materialien im Laufe der Zeit;
- ist lichtdurchlässig und leicht haltbar;
- hat eine hohe Ertrag.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Tragen Sie auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Gegeben Sie Kleine Mengen von LUXOR werden gleichmäßig auf die Oberfläche;
- Tupfen Sie Überschüssiges Produkt während des Trocknens ab. Trocknet in etwa 15-30 Minuten in gut belüfteten Räumen;
- Polieren Sie Die Oberfläche nach dem Trocknen mit einer Scheibe, einem Tupfer oder einem weichen Tuch.

Für die routinemäßige Wartung können Sie die trockene Oberfläche mit einer Poliermaschine polieren.

Periodizität der Verwendung:

- Alle 2 – 3 Monate: auf stark beanspruchten und stark beanspruchten Oberflächen (z.B. Geschäfte, öffentliche Plätze, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Bäder, etc.).
- Alle 6 – 12 Monate: auf schlecht begehbaren Oberflächen (z.B. Schlafbereiche, Salz etc.).

## VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie die Anwendung von LUXOR auf feuchten Materialien und in Umgebungen mit erhöhtem Feuchtigkeitsrisiko.

## ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev6-Ver25022022

## WARNHINWEISE:



### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

**Enthält:** C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch“, NAPHTHA (ERDOEL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE SCHWERE

UFI: 2T40-905A-7009-Q8F9

Rev6-Ver25022022

## VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt conf. Dose – Box 4 Stück.

## ERTRAG:

Je nach Oberflächenfinishing des Materials:

- auf poliertem Marmor, Granit und Körner 1lt / >40 m<sup>2</sup>;
- 1 l / 30-40 m<sup>2</sup> geschliffene Kompaktsteine.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>) bei 20°C: 0,81
- pH-Wert: n.d.
- Flammpunkt (ASTM): > 38°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
- Trocknungszeit: 30 Minuten
- Konsolidierungszeit: 2 Stunden
- Kinematische Viskosität: (ISO 3104/3105) <7 X 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> / sec

## LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in belüfteter Umgebung und vor Wärmequellen. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)



# LUXOR

FINISSEUR RÉSISTANT À LA SALETÉ ET À L'USURE POUR PIERRES POLIES ET TERRAZZO



## DESCRIPTION:

Solution résine-cireuse à base de solvants paraffiniques aliphatiques.

## DOMAINES D'APPLICATION :

Finisseur à faible film anti-salissures et résistant à l'usure pour marbre, granit, pierre compacte (par ex. ardoise, calcaire compact) et terrazzo posés à l'intérieur. Spécifique pour les matériaux en pierre avec des traitements de surface lisses (poli, adouci).

## PERFORMANCES:

**LUXOR** est un finisseur et un mainteneur pour le marbre, le granit, la pierre compacte (par exemple l'ardoise, le calcaire compact) et le terrazzo posés à l'intérieur.

### LUXOR:

- est une solution cireuse protectrice anti-salissures et anti-usure spécifique aux matériaux en pierre compacts à faible absorption et à traitement de surface lisse, tels que les revêtements polis et poncé;
- il est appliqué sur les agents d'imprégnation oléophobes pour saturer les micropores du matériau en pierre sans laisser de film superficiel;
- a une excellente résistance au piétinement et à la saleté;
- préserve et protège dans le temps les caractéristiques protectrices et esthétiques du traitement initial;
- n'altère pas l'aspect du matériau et ne noircit pas les joints;
- ne jaunit pas les matériaux avec le temps;
- il peut être repoli et facile à ranger;
- a un rendement élevé.

## MODE D'EMPLOI:

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches ;
- Verser de petites quantités de LUXOR sur la surface en la mouillant uniformément ;
- Tamponnez tout excédent de produit pendant le séchage. Il sèche en 15 à 30 minutes environ dans des zones bien ventilées ;
- Polir la surface qui vient de sécher avec un disque, un tampon ou un chiffon doux.

Pour l'entretien courant, il est possible de polir la surface à sec à l'aide d'une polisseuse.

Fréquence d'utilisation:

- Tous les 2 à 3 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.).
- Tous les 6 à 12 mois : sur des surfaces peu fréquentées (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

## PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application de LUXOR sur des matériaux humides et dans des environnements à risque de remontée d'humidité.

## NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev6-Ver25022022

## AVERTISSEMENTS :



## AVERTISSEMENTS : DANGER

**Mentions de danger:** Liquide et vapeurs inflammables. – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Conseils de prudence:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – NE PAS faire vomir. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. – EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

**Contient:** C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques », naphta (pétrole), fraction lourde hydrotraitée

UFI : 2T40-905A-7009-Q8F9

Rev6-Ver25022022

## EMBALLAGE:

- 1 litre conf. Étain – Carton de 6 pièces;
- 5 litres conf. Étanche – Carton de 4 pièces.

## RENDEMENT:

Selon l'état de surface du matériau :

- sur marbre, granit et terrazzo polis 1 lt /> 40 m<sup>2</sup>;
- pierres lisses compactes 1 lt / 30-40 m<sup>2</sup>.

## DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide incolore
- Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) à 20°C : 0,81
- pH : s.d.
- Point d'éclair (ASTM):> 38°C
- Solubilité dans l'eau : non soluble
- Temps de séchage : 30 minutes
- Temps de consolidation : 2 heures
- Viscosité cinématique : (ISO 3104/3105) <7 X 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>/sec

## STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un environnement ventilé à l'écart des sources de chaleur. S'il est stocké à basse température (<10 ° C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ou les performances. Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)