



IDROFIN LUCIDO

CERA LUCIDA DI FINITURA ANTI-SPORCO, ANTI-USURA PER MATERIALI LAPIDEI



DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere minerali ed emulsioni acrilico-stiroliche.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la finitura lucida dei trattamenti sui materiali lapidei assorbenti collocati all'interno: cotto, laterizio, pietra naturale ad elevato assorbimento, cemento, intonaco minerale.

PRESTAZIONI:

IDROFIN LUCIDO è un finitore lucido per materiali lapidei assorbenti collocati all'interno: cotto, pietra naturale assorbente, agglomerati cementizi.

IDROFIN LUCIDO:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- è fortemente consigliato a conclusione dei trattamenti con protettivi idro-oleorepellenti, impregnanti oleo-cerosi, primer livellanti, in quanto protegge le superfici dall'usura del tempo ed evita il degrado del trattamento di fondo;
- non altera l'aspetto del materiale e non forma un film spesso sulla superficie lasciando una buona permeabilità al vapore al materiale;– costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- si conserva nel tempo attraverso la pulizia ordinaria con il detergente DETERBRILL o FLORA e la cera di manutenzione anti-sporco, anti-degrado REFIX LUCIDO.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Normalmente si utilizza puro.

- Applicare su superfici pulite e asciutte;
- Agitare prima dell'uso;
- Applicare il prodotto in piccole quantità e distribuire con panno morbido e vello spandicera in modo uniforme sulla superficie;
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura;
- Applicare l'eventuale seconda mano non appena la prima è asciutta.

Per aumentare la lucentezza dopo l'asciugatura o per rimuovere i segni del calpestio, strofinare la superficie trattata con un panno di lana, lucidatrice con feltri, tamponi rossi, monospazzola con dischi rossi.

Asciuga generalmente in 2- 3 ore.

Tipologie di applicazione:

- 1 mano: su superfici lisce e poco assorbenti;
- 2 mani: su superfici ruvide.

PRECAUZIONI:

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno;
- evitare l'applicazione di IDROFIN sulle superfici troppo fredde (< 5°C);
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con IDROFIN, l'utilizzo di detersivi forti alcalini ed acidi (es. ammoniaca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico).

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver280322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 22,00. – Limite massimo: 140,00

Rev4-Ver280322

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz;
- 20 lt tanica di plastica.

RESA:

In funzione dell'assorbimento dei materiali.

- su materiali a superfici ruvida 1 lt / 10-18 mq;
- su materiali a superfici lisce 1 lt /20-30 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 2 – 3 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it



IDROFIN LUCIDO

ANTI-SCHMUTZ, ANTI-VERSCHLEISS-POLIERWACHS FÜR STEINMATERIALIEN



BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf Mineralwachsbasis und Acryl-Styrol-Emulsionen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Für die glänzende Endbearbeitung der Behandlungen auf absorbierenden Steinmaterialien im Inneren: Terrakottafiesen, Ziegel, Naturstein mit hoher Absorption, Zement, Mineralputz.

LEISTUNGEN:

IDROFIN LUCIDO ist ein glänzender Fertiger für absorbierende Steinmaterialien im Inneren: Terrakotta, absorbierender Naturstein, Terrazzo.

IDROFIN LUCIDO:

- handelt sich um ein auf Wasser basierendes, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- wird dringend empfohlen, die Behandlungen mit hydro-oleorepellinsen Schutzmitteln, Öl-Wachs-Imprägniermitteln und nivellierenden Primern abzuschließen, da sie die Oberflächen vor dem Verschleiß der Zeit schützen und eine Verschlechterung der Hintergrundbehandlung vermeiden;
- verändert nicht das Aussehen des Materials und bildet keinen dicken Film auf der Oberfläche, wodurch eine gute Dampfdurchlässigkeit des Materials entsteht;
- bildet eine leicht aufzutragende Wachsharz-Mikroschicht auf dem Material, die das Eindringen von Schmutz verringert und die Oberflächen leichter und schneller zu reinigen macht;
- durch die normale Reinigung mit dem Reinigungsmittel DETERBRILL oder FLORA und dem Pflegewachs REFIX LUCIDO bleibt es lange haltbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Normalerweise wird pur verwendet.

- Tragen Sie auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf und verteilen Sie es mit einem weichen Tuch und Streuvlies gleichmäßig auf der Oberfläche;
- Treten Sie nicht während des Trocknens auf das Produkt;
- Die zweite Schicht wird gegebenenfalls sofort nach dem Trocknen aufgetragen;
- Um den Glanz nach dem Trocknen zu erhöhen oder Fußspuren zu entfernen, reiben Sie die behandelte Oberfläche mit einem Wolltuch, einem Poliergerät mit Filz, roten Tupfern und einer Monobürste mit roten Scheiben.

Trocknet in der Regel in 2-3 Stunden.

Arten der Anwendung:

- 1 Hand: auf glatten und wenig saugfähigen Oberflächen;
- 2 Hände: auf rauen Oberflächen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Tragen Sie nicht mit Pinsel oder Rolle auf. Verwenden Sie nicht im Freien;
- Vermeiden Sie die Anwendung von IDROFIN auf zu kalten Oberflächen (< 5°C);
- Die Verwendung von starken alkalischen und sauren Reinigungsmitteln (z. B. Ammoniak, Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmitteln (z. B. Ethylalkohol) bei der Reinigung der mit IDROFIN behandelten Oberflächen ist zu vermeiden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver280322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Einkomponenten – Speziallacke.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 22,00. – VOC grenzwerte: 140,00

Rev4-Ver280322

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche Box 6 Stk.;
- 5 lt Plastikkanister Box 4 Stk.;
- 20 Liter Kanister aus Kunststoff.

ERTRAG:

Abhängig von der Absorption der Materialien.

- auf rauen Materialien 1lt / 10-18 m²;
- auf glatten Materialien 1 lt /20-30 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 2 – 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it



IDROFIN LUCIDO

CIRE DE FINITION BRILLANTE ANTI-SALISSURES ET ANTI-USURE POUR MATÉRIAUX EN PIERRE



DESCRIPTION:

Emulsion O/A à base de cires minérales et d'émulsions acrylique-styrène.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour la finition brillante finale des traitements sur matériaux absorbants en pierre placés à l'intérieur: terre cuite, brique, pierre naturelle très absorbante, béton, enduit minéral.

PERFORMANCES:

IDROFIN LUCIDO est un finisseur brillant pour les matériaux en pierre absorbants placés à l'intérieur : terre cuite, pierre naturelle absorbante, agglomérés de ciment.

IDROFIN LUCIDO:

- est un produit aqueux, non dangereux et facile à utiliser;
- est fortement recommandé en conclusion des traitements avec des protecteurs hydro-oléofuges, des imprégnants oléo-cireux, des apprêts nivelants, car il protège les surfaces de l'usure du temps et évite la dégradation du traitement de fond;
- n'altère pas l'aspect du matériau et ne forme pas de film épais sur la surface en laissant une bonne perméabilité à la vapeur au matériau;
- constitue sur le matériau une micro-couche de résine cireuse facile à appliquer, qui réduit la pénétration de la saleté et rend les surfaces plus faciles et plus rapides à nettoyer;
- se conserve dans le temps grâce au nettoyage ordinaire avec le détergent DETERBRILL ou FLORA et la cire d'entretien anti-salissure, anti-dégradation REFIX LUCIDO.

MODE D'EMPLOI:

Normalement, il est utilisé pur.

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches;
- Agiter avant utilisation;
- Appliquer le produit en petites quantités de produit sur la surface et répartir avec un **chiffon doux**, un **toison pour épandre la cire** et uniformément sur la surface ;
- Ne marchez pas sur le produit pendant le séchage ;
- Appliquez toute deuxième couche dès que la première est sèche;
- Pour augmenter la brillance après séchage ou pour éliminer les traces de piétinement, frotter la surface traitée avec un chiffon en laine, polisseuse avec feutres, **tampons rouges**, monobrosse avec **disques rouges**.

Sèche généralement en 2-3 heures.

Type d'application :

- 1 couche : sur supports lisses et peu absorbants ;
- 2 couches : sur supports rugueux.

Rendement:

En fonction de l'absorption des matériaux :

- sur des matériaux à surface rugueuse 1 lt / 10-18 m²;
- sur des matériaux à surface brillante 1 lt / 20-30 m².

PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application au pinceau ou au rouleau. Ne pas utiliser à l'extérieur;
- éviter d'appliquer IDROFIN sur des surfaces trop froides (<5°C);
- éviter d'utiliser des détergents alcalins et acides forts (par exemple ammoniac, hypochlorite de sodium, acides) et des solvants (par exemple alcool éthylique) lors du nettoyage des surfaces traitées avec IDROFIN.

NOTES:

Our recommendations are based on current research knowledge and are intended to give the best information to the buyer-user. However, these indications require preliminary examinations and tests to the fields of use, to the types of materials present and to the various conditions of application. The user decides independently on suitability and on the field of use. MARBEC Srl assumes no responsibility for the incorrect use of its products.
Rev4-Ver280322

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger: fiche de données de sécurité disponible sur demande.

COV (Directive 2004/42/CE) : Peintures hautes performances monocomposantes.
COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi: 22,00 – Limite maximale : 140,00

Rev4-Ver280322

EMBALLAGE:

- 1 l Bouteille en plastique carton de 6 pièces ;
- 5 l Réservoir en plastique carton de 4 pièces ;
- 20lt Réservoir en plastique.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption des matériaux.

- sur des matériaux à surfaces rugueuses 1 lt / 10-18 m² ;
- sur des matériaux à surfaces lisses 1 lt / 20-30 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm³) : 1
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : totale
- Temps de séchage : 2 – 3 heures
- Temps de consolidation : 24 heures

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it