



IDROFIN MATT

CERA OPACA DI FINITURA ANTI-SPORCO, ANTI-USURA PER COTTO E MATERIALI LAPIDEI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere minerali ed emulsioni acrilico-stiroliche.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la finitura finale opaca dei trattamenti sui materiali lapidei assorbenti collocati all'interno: cotto, laterizio, pietra naturale ad elevato assorbimento, cemento, Intonaco minerale.

PRESTAZIONI:

IDROFIN MATT è un finitore opaco per materiali lapidei assorbenti collocati all'interno: cotto, pietra naturale assorbente, agglomerati cementizi.

IDROFIN MATT:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- è fortemente consigliato a conclusione dei trattamenti con protettivi idro-oleorepellenti, impregnanti oleo-cerosi, primer livellanti, in quanto protegge le superfici dall'usura del tempo ed evita il degrado del trattamento di fondo;
- non altera l'aspetto del materiale e non forma un film spesso sulla superficie lasciando una buona permeabilità al vapore al materiale;
- costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- si conserva nel tempo attraverso la pulizia ordinaria con il detergente FLORA e la cera di manutenzione anti-sporco, anti-degrado REFIX LUCIDO.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Normalmente si utilizza puro.

- Applicare su superfici pulite e asciutte;
- Agitare prima dell'uso;
- Applicare il prodotto in piccole quantità di prodotto sulla superficie e distribuire con un panno morbido, vello spandicera e in modo uniforme sulla superficie;
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura;
- Applicare l'eventuale seconda mano non appena la prima è asciutta.

Asciuga generalmente in 2- 3 ore.

Tipologie di applicazione:

- 1 mano: su superfici lisce e poco assorbenti;
- 2 mani: su superfici ruvide.

PRECAUZIONI:

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno;
- evitare l'applicazione di IDROFIN sulle superfici troppo fredde (< 5°C);
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con IDROFIN, l'utilizzo di detersivi forti alcalini ed acidi (es. ammoniacca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico).

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver280322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 22,00. – Limite massimo: 140,00.

Rev4-Ver280322

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz;
- 20 lt tanica di plastica.

RESA:

In funzione dell'assorbimento dei materiali.

- su materiali a superfici ruvida 1 lt / 10-18 mq;
- su materiali a superfici lisce 1 lt /20-30 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 2 – 3 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e + 30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it